



FRISAG AG

Entwicklung und Herstellung
Frisag AG Industriestr. 10 CH6345 Neuheim
Telefon 041 755 30 30 Fax 31 www.frisag.ch

Tipp aus Grossmutter's Nähtruhe

Schimmel innerhalb von Silikon-Fugen:



Mit herkömmlichen Desinfektionsmitteln ist man Chancenlos, sobald der Schimmel nicht mehr auf, sondern in den Silikon eingedrungen ist.

Ein Rezept kann Abhilfe schaffen:

10% Frisag FS15

90% Javel

(handelsüblich in Drogerie etc. erhältlich)

Dank FS15 findet eine Vernetzung statt, dadurch kann das Javel in den Silikon eindringen.

Anwendung:

- zB. 0,5 dl FS15 in 5dl. Spühflasche geben und mit 4,5 dl Javel auffüllen
- nach dem duschen befallene Fugen trocknen und die Lösung aufsprühen
- je tiefer der Schimmel bereits eingedrungen ist, umso länger dauert der Prozess, das bedeutet: nach 2 – 3 Std. nachsprühen oder über mehrere Tage wiederholen
- nicht zuviel Gemisch anmachen, nach wenigen Tagen funktioniert es nicht mehr, besser Neu.
- muss die Fuge ersetzt werden, achten Sie darauf, dass es hinter der Fuge trocken ist und ein pilzhemmender Silikon verwendet wird

Haben Sie Schimmel auf Beton oder auf Silikon-Fugen:

dann genügt desinfizieren mit Frisag FS36 oder FS37

ist die Oberfläche rauh, muss mit FS45 entkalkt werden

ev. mit FS30/35/70/73 die allg. Verschmutzung vorreinigen